TECHNICKÝ LIST
CONCERTO

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Speciální vodou ředitelná barva, určená pro nátěry různého nábytku, reproduktorů, reproduktorových sloupů a jiných prvků výbavy interiéru vyrobených ze dřeva nebo napodobenin dřeva. Barva se dokonale hodí pro renovaci malovaného nebo lakovaného nábytku. Concerto po vyschnutí vytváří tvrdou a pružnou vrstvu se zvýšenou odolností proti smývání a se silnými krycími vlastnostmi. Výrobek je na bázi polymerových pryskyřic, má vysokou odolnost proti znečištění, vytváří povlak, na který se nezachytává špína, hodí se dokonale pro mytí dezinfekčními přípravky a čisticími prostředky. Vyskytuje se ve třech verzích: mat, satén, lesk.
VLASTNOSTI	• Trvanlivý, jednolitý nátěr, • povrch nezachytává nečistoty, • dokonalé krytí a trvanlivost barvy, • profesionální výrobek, má tři stupně lesku, • vysoká odolnost proti smývání čisticími prostředky a drhnutí.
HUSTOTA	1,2-1,3 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Mat,satén,lesk
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 47-50%(váha) • 40-42% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 3:10 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-40 % s vodou v závislosti od struktury,jakou chceme vytvořit
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna až dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 4-10 m2 na vrstvu

PODKLAD	Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. V případě nábytku atd.nemusíme penetrovat
NÁŘADÍ	Nástřik,štětec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l,20l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.