TECHNICKÝ LIST
ECO 13

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Matná akrylová barva, ideální pro profesionální použití. Obsahuje keramická mikrosférická plnidla a tříděné suroviny a minerály v polymerové disperzi. Vyráběná nejnovější technologií, ochranná a dekorativní, ředitelná vodou, vodovzdorná a prodyšná, snadno se nanáší. Vytváří na povrchu: tvrdý, spojitý, pružný a trvanlivý povlak. Velice dobře přilnavá na podklady různého druhu, má vysoké krycí vlastnosti a vydatnost. Zajišťuje maximální ochranu zdí, odolnost barvy a dokonalou, vysoce matovou úroveň povrchu, odolnou proti zanechávání stop. Její používání umožňuje snadnou a rychlou obnovu/renovaci natřených ploch kdykoli je to potřeba, a zdi nevyžadují odstraňování starého nátěru. Speciálně vytvořené složení výrobku zajišťuje ochranu povrchu proti znečištění a snadnější odstraňování (smývání) nečistot (po dostatečné době vytvrzení povrchu). Proces koalescence, kdy nátěr získává plnou odolnost, trvá cca 28 dní od natření.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn • vysoká paropropustnost • omyvytelná • zabraňuje rorvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list • dononalé krytí
HUSTOTA	1,62-1,44 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 67,2 +/- 1% (váha) • 47,3+/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 6:1 (váha) • 2:1 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-15% s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	min.dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 12-14 m2 na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	Nástřik,štětec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l,14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.