TECHNICKÝ LIST
EKORSIL

POPIS	Barva ředitelná vodou, siloxanová, matová s vysokými krycími vlastnostmi a dokonalou vydatností, určená pro interiéry a možností použití i venku (pro exteriér ale doporučujeme barvu Murisil F). Složení Ekorsilu bylo vypracováno na základě a s využitím moderních technologií v chemickém průmyslu, podle kvality patří rozhodně mezi přední moderní barvy. Je vyráběna ve shodě s platnými evropskými standardy. Zajišťuje dokonalý a jednolitý vzhled jí natřených ploch. Její vysoká vydatnost ovlivňuje finální cenu práce, výborně eliminuje drobné nedokonalosti omítky/zdi.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn • vysoká paropropustnost • zabraňuje rorvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,47 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 70 +/- 1% (váha) • 36 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 6:1 (váha) • 2:1 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-20 % s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	8 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 12-14 m2 na vrstvu

PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	Nástřik,štětec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l,14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.