TECHNICKÝ LIST
LUMICCA 1D a 4 D

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Lumicca 1D nebo 4D je brokátová transparentní barva, která se vyskytuje ve třech variantách: silver, gold, multicolor. Je určena pro natírání válečkem, na předpřipravený podklad ve zvolené barvě. S její pomocí získaný efekt dodává povrchu perleťový lesk a eleganci. S její pomocí můžeme dosáhnout individuální a neopakovatelná, a také velice praktická designová řešení.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty • vysoká paropropustnost • omyvytelná • zabraňuje rorvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,05 (+/-0,05) kg/l
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	Připraven k použití
DOBA SCHNUTÍ	8 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 8 m2 na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	štětec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l

USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.