TECHNICKÝ LIST
LUMICENTA SATINATO

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Dekorativní sametově-perleťová barva nejnovější generace, vytvořená inovativní technologií na bázi akrylových pryskyřic, ředitelná vodou, určená pro nátěry v interiéru. Konečný efekt ve velké míře záleží na použití a rozmístění světelných bodů a jejich druhu (např. studené nebo teplé světlo, soustředěné paprsky nebo rozptýlené světlo atd.), a a přes den v přirozeném osvětlení daného interiéru. Dodává úžasnou záři proměnlivé zdi, opticky rozjasňuje každou, i tu nejmenší místnost. Spojuje v sobě mnoho vlastností hledaných a požadovaných investory např.: jednolitý, velurově-sametový, a současně perleťový vzhled a současně měkkost na dotyk. Výrobek je cenově přístupný, snadno se nanáší, může se nanášet válečkem, zaručuje zachování difuzivity natřené plochy. Dovoluje vytvářet jemnou a elegantní atmosféru, dodává útulnost změkčováním vzhledu místností. Nátěr se snadno udržuje, je odolný proti smývání. Po otevření balení mohou být na povrchu výrobku vidět plovoucí kovové příměsi. Je to přirozená a správná vlastnost této dekorativní barvy. S ohledem na efekt, který vytváří, se Lumicenta (PLUS i SATINATO) vyznačuje velkou lepivostí. Proto po promíchání balení ve stroji na vnitřní straně víka zůstává barva, kterou je nutné mechanicky odstranit. Doporučujeme také přepravovat/přenášet balení s tímto výrobkem ve svislé poloze, abychom zabránili zasychání zbytků na vnitřní straně víka.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty • vysoká paropropustnost • omyvytelná • zabraňuje rorvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,31-1,38 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Saténový lesk
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 55,5 +/- 1% (váha) • 41,1 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 2:1 (váha) • 3:5 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.10-15% s vodou
DOBA SCHNUTÍ	24 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna až dvě

ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník Lumicenta Satinato
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 12-14 m2 na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	hladítka,štětec,váleček,euromal
BALENÍ	1l, 3l,5l,14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.