TECHNICKÝ LIST
MFA CLASSIC

POPIS	Bezbarvý akrylový nátěr nejnovější generace, k dispozici ve formě koncentrátu, určený na povrchy v interiérech i exteriérech. MFA Classic zesiluje podklad, zajišťuje potřebnou přilnavost dalších vrstev, brání nadměrné savosti - tím zvyšuje vydatnost a usnadňuje aplikaci později nanášených výrobků, barev i omítek.
VLASTNOSTI	• zvyšuje přilnavost, posiluje podloží, čímž usnadňuje nanášení dalších výrobků • kompatibilní s každou vodou ředitelnou, interiérovou i exteriérovou barvou • přilnavý k různým druhům podkladu, • vhodně modifikuje savost minerálních podkladů
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	Pod barvy 1:4 s vodou Pod omítky 1:3 s vodou
DOBA SCHNUTÍ	4-6 Hodin
POČET VRSTEV	Jedna vrstva
ODSTÍNY	Bezbarvý
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	Při ředění 1:3 30-40 m2/L Při ředění 1:4 40m2/L
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.

NÁŘADÍ	Štětec,váleček,nástřik
BALENÍ	1L , 5L , 20L
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.