TECHNICKÝ LIST
MFA WHITE

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	V základě bílá penetrace,kterou můžeme probarvit na požadovaný odstín.Tuto výhodu ocení malíři,kdy je základní penetrace zároveň první vrstva malby. MFA WHITE penetruje,což zvyšuje přilnavost a soudržnost poté aplikovaných barev.Takto připravený podklad podstatně snižuje jeho savost,přičemž máme více času na důkladné vymalování bez viditelných přechodů a tvz.pomerančové kůře,co je zapříčiněno rychlým schnutím,kdy nám váleček udělá strukturu pomerančové kůry. MFA WHITE je předurčen na hladké sádrové povrchy,kdy nám většinou postačí jedna vrstva konečné barvy.Tento produkt je určen pro opravdové profesionály.TÝM ECORSON DOPORUČUJE
VLASTNOSTI	• Zvyšuje přilnavost dalších výrobků na povrch, • zesiluje podklad, zlepšuje vydatnost dalších vrstev • usnadňuje další aplikaci barev,což se ocení u tmavých nebo sitých odstínů, • vyrovnává savost minerálních podkladů, • exteriérový-interiérový, • chrání před vlhkem.
HUSTOTA	1,68 (+/- 0,05) kg/L
POVRCH	matný
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	• 69,7+/- 1% (váha) • 50,1+/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 10:1 (Váha) • 7:2 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	V případě použití jako barva neředit V případě použití jako penetrace 1:1 s vodou
DOBA SCHNUTÍ	4-6 Hodin
POČET VRSTEV	Jedna až dvě vrstvy v závislosti na funkci jakou má splnit a druhu podkladu.
ODSTÍNY	Možno barvit v systému ECORSON COLOR. Vždy je nutné používat odstín z jedné šarže výrobku .V případě různých šarží raději míchat ve větší nádobě.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.

SPOTŘEBA	PENETRACE : 15-20 m2/l (na vrstvu) Barva : 8-10 m2/l (na vrstvu)
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	Štětec,váleček,nástřik
BALENÍ	1L ,3L, 5L , 10L
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.