TECHNICKÝ LIST
OSMIČKA

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Osmička je bezprašná vyrovnávací stěrka,nezbytná pro vyrovnání povrchů pod barvy.V případě profesionálního použití není nutné broušení,což je velmi důležité z obydlených interiérech.Pokud je broušení nutné,potom začít 24 h po aplikaci. Osmička může být barvena v různých odstínech,což nám usnadní následné malování či dekoraci.Po aplikaci Osmičky není nutná další penetrace povrchu.
VLASTNOSTI	• Vysoká vydatnost, • urychluje práci, • propouští páru, • dobře vyrovnává povrch, • lze barvit – pastelové barvy, • možnost používat ve více vrstvách, • zajišťuje lepší krytí následných vrstev, • dobrá přilnavost na podklady různého druhu, • po jeho použití není nutný základový nátěr.
HUSTOTA	1,44 (+/-0,05) kg/l
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 59,4 +/- 1% (váha)
VELIKOST ZRNA	Max. 0,13 mm
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	neředíme max. 5% s vodou
DOBA SCHNUTÍ	3 h. Aplikace dalšího produktu po 24 h Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	bez omezení
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP V základě je bílý
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1kg / 0,7 m2 na vrstvu 1mm

PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	Hladítko
BALENÍ	5kg,15kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.