TECHNICKÝ LIST
PRIMER E

POPIS	Křemenný základový nátěr, založený na bázi dvou vodních akrylových disperzí, díky tomu zajišťuje trvanlivý efekt svazování jednotlivých částic. Speciálně tříděný obsah plnidel vytváří saténový povlak, což usnadňuje aplikaci barev a jiných hmot založených na akrylové disperzi. Dobře se váže na podklady různého druhu, zvyšuje přilnavost a zesiluje podklad, proniká do hloubky struktury a izoluje, kompatibilní se všemi druhy vodních barev.
VLASTNOSTI	• Zvyšuje přilnavost dalších výrobků na povrch, • zesiluje podklad, zlepšuje vydatnost dalších vrstev • vniká hluboko do struktury a izoluje • vyrovnává savost minerálních podkladů, • exteriérový-interiérový.
HUSTOTA	1,53 (+/- 0,05) kg/L
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	• 62,3+/- 1% (váha)
PIGMENT/ POJIVO	• 5:1 (Váha)
APLIKACE	• Před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	Ředit maximálně 10-20 % s vodou.
DOBA SCHNUTÍ	Na dotek po dvou hodinách, pro aplikaci dalších vrstev 5-8 h.
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	V základu bílý,možno barvit v systému ECORSON COLOR.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	7-8 m2 na vrstvu (v závislosti od podkladu a způsobu aplikace)
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být vždy napenetrovám MFA CLASSIC nebo MFA PLUS Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.

NÁŘADÍ	Štětec,váleček,nástřik
BALENÍ	1kg,3kg, 5kg , 20kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.