TECHNICKÝ LIST
SILOMAL

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Profesionální výrobek používaný na ochranu a prevenci problémů, spojených se zdmi. Výjimečně účinný, bezbarvý impregnační přípravek s hydrofobními vlastnostmi, doporučovaný na různé povrchy, které jsou vystaveny působení počasí, kyselin vyskytujících se ve vzduchu a proti útoku mikroorganismů biologického původu jako jsou bakterie, houby, chaluhy, řasy, mech,atd. Použití Silomalu zabraňuje pronikání vlhka do hloubi struktury a společně s ním všech látek, vyskytujících se ve vzduchu. Je to silano-siloxanový přípravek se samočistícími vlastnostmi, vytváří nátěr odolný proti pronikání vody. Zanechává jemný film, který dovoluje dýchat povrchu, vytváří odpovídající atmosféru a vzhled, nezpůsobuje změnu barvy.
VLASTNOSTI	• Rychle účinkuje, • snadno se nanáší, • chrání před vlhkem, • zvýrazňuje barvu podkladu, • odolný proti pronikání vody, • dovoluje povrchu „dýchat“, • odvádí ze zdí vodní páru, • redukuje citlivost na nečistoty, • neobsahuje škodlivá rozpouštědla, • umožňuje prodloužit svěžest natřené/omítnuté plochy, • nemění barvu podkladu, bezbarvý, nevytváří silnou vrstvu.
HUSTOTA	1(+/-0,05) kg/l
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	neředíme
DOBA SCHNUTÍ	8 h. Plná odolnost po 72 hodinách
POČET VRSTEV	Jedna až dvě,druhá vrstva se aplikuje tzv.do živého povrchu
ODSTÍNY	nebarvená
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 l / 8-10 m2 na vrstvu

PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	Euromal,štětec,váleček
BALENÍ	1l, 3l,5l,14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.