

MURICON EFEKT MAKARON

Dekoratívni efekt, tvarem pripomínajúci nitě makarónu, vytvořený v systému z plastické strukturální hmoty **Muricon**. Na získaný efekt nanášíme jednu z vybraných dekorativních barev v odstínech: perleti/ stříbra/zlata/brokátu, např. **Corado, Luna, Revello, Lumicca Pearl** atd.



PRODUKT	SPOTŘEBA	ŘEDĚNÍ	NÁŘADÍ	POPIS SYSTÉMU	SCHNUTÍ
MFA CLASSIC penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětce	Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	5-8 H
V případě slabších či starých povrchů použijeme penetraci MFA plus					
MFA PLUS penetrace	1L /30 m2 po naředění s vodou	1:3 s vodou	Štětce	Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.	7-8 H
PRIMER E křemenný základový nátěr	1kg / 7-10m2	max.15 % s vodou	Štětce	Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozedit 10-15 % vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.	24 H

MURICON strukturální vrstva	1kg / 1m2	Připraveno k použití	Nerezové hladítko 280x120 Šablonu pro vzor makaron	Pro získání strukturálního efektu tzv. nití makaronu používáme hmotu Muricon. Hladítkem nebo malířskou štětkou nanášíme vrstvu dekorativní hmoty na povrch a vytváříme strukturu nití makaronu šablonou pro tento efekt. Tento úkon provádíme po částech v podobě pruhů, při vytváření struktury vedeme nástroj rovnoměrným pomalým pohybem. Výše uvedenou práci provádíme cyklicky až do dokončení celého povrchu. Tuto techniku lze použít pro nanášení svislého nebo horizontálního vzoru. Tloušťka a druh struktury závisí na použitém nástroji a druhu výrobku. V případě velkých ploch pro zachování jednoduchého vzoru doporučujeme použít dlouhou vodováhu pro vedení nástroje.	12 H
CORADO LUNA SAHARA dekorativní vrstva	1 L/8-12 m2	20-50% s vodou	Štětec Euromal	Před provedením prací musíme zvolený nátěr Corado, Luna nebo Sahara rozředit přidáním cca 20-50 % vody a dobře zamíchat. Strukturu vyhlazujeme smirkovým papírem (např. P180) a nanášíme nátěr na část povrchu štětkou. Poté roztíráme rovnoměrně malířským polštářkem (euromalem) podél vzoru. Práci provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.	8 H

Všeobecná pravidla nanášení

- Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce ovlivňují efekt i konečnou barvu.
- Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování základních pravidel hygieny bezpečnosti práce a pokynech uvedených v technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám (teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.
- Než zahájíme práci, velice důležité je ohodnocení technického stavu podkladu a dodržení pokynů pro jeho správnou přípravu.
- Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud je to třeba.

- Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem času špinavé a mastné skvrny.
- Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby dekoraci prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi.
- Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.
- Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenes odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v případech, kdy je používán mimo naši kontrolu.
- V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-mailu.