

TECHNICKÝ LIST BUCCIATO E

POPIS	<p>Venkovní i vnitřní „omítka“ na zdi, vytvořená z vysoce kvalitních speciálně vytříděných zrn křemene a pryskyřice ve vodní emulzi. Za účelem pevnosti struktury je dodatečně zesílena mikrovlákný. Díky tomu jsme získali výrobek odolný proti mikrotrhlinám. Je voděodolná, umožňuje zdem „dýchat“, snadno se nanáší. Ideální pro profesionální práci, vyznačuje se velmi vysokou přilnavostí na podklady různého druhu. Její kvalita zajišťuje vysokou bezpečnost a odolnost barev i v exteriéru. Bucciato je omítka s jemnou zrnitostí, obsahující speciálně tříděná zrna s přesně udaným kvalitativním složením a procentním poměrem frakcí, což umožňuje maskovat nedokonalosti povrchu, malé trhliny a nerovnosti. Je kompaktní a jednolitá.. Používá se také pro ochranu proti vlhkosti, otěru nebo škodlivému působení počasí. Navíc je velice odolná vůči mechanickému poškození, smývání a drhnutí (i čistícími prostředky). Doporučujeme používat také jako dekoraci stěn v interiéru i exteriéru. Podle používaných nástrojů a způsobu nanášení můžeme získat dekorativní struktury různého typu. Ve spojení např. s transparentní barvou Lumicca Antica, dodává místnostem středomořskou atmosféru. Venkovní fasádu navíc zabezpečuje proti škodlivému působení počasí. Jeho výhodou je to, že nevyžaduje sádrový podklad, používáme na každý druh podkladu. Podle nástroje, který jsme použili pro nanášení hmoty, získáme různé dekorativní efekty.</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• kompatibilní a užívaný s mnoha výrobky v dekorativních a ochranných systémech,• užitý ve správném systému zajišťuje paropropustnost povrchu,• odolný proti působení počasí a mechanickým vlivům,• použitý v systémech, zajišťuje ochranu proti vlhkosti,• velmi dobrá přilnavost na různé podklady,• zajišťuje udržení kvality zvolené barvy,• dokonale se hodí jako křemenný podklad,• jeho používání nevyžaduje vyhlazování,• odolný proti mikrotrhlinám,• snadno se nanáší,• vodovzdorný, pružný.
HUSTOTA	1,65 (+/-0,05)kg/l
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	76,5 +/-1% (váha)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	připravený k použití při použití jako adhézní můstek max. 30% s vodou

DOBA SCHNUTÍ	5-8 h. Plnou odolnost získá po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník Bucciato E V základu bílý
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	V případě použití jako dekorativní omítka- 1kg / 0,6-1 m ² jako adhézní můstek -1kg / 5-7 m ²
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	hladítko,štetec,váleček
BALENÍ	1kg, 3kg,5 kg,25kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezavazují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.