

# TECHNICKÝ LIST CORADO

<b>POPIS</b>	Dekorativní, velice jemná perleťová barva nejnovější generace, pro použití v interiéru. Je vytvořená na bázi akrylových pryskyřic a kovově-perleťových příměsí, spojuje v sobě ušlechtilý efekt sametu s rozjasňujícím leskem perel.
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• barevná stálost</li><li>• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty</li><li>• vysoká paropropustnost</li><li>• snadná aplikace</li><li>• zabraňuje rozvoji mikroorganismů</li><li>• použití v interiéru</li><li>• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list</li></ul>
<b>APLIKACE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat jednotlivé složky až získáme jednolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li></ul>
<b>ŘEDĚNÍ</b>	připravený k použití pro hladítko, pro štětec max 40% s vodou
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	4-5 h. Plná odolnost po 28 dnech
<b>POČET VRSTEV</b>	Jedna až dvě
<b>ODSTÍNY</b>	Vzorník Ecorson AP Vzorník Corado
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
<b>SPOTŘEBA</b>	1 kg / 6-8m <sup>2</sup>
<b>PODKLAD</b>	Corado se aplikuje na základ vymalovaný barvou Murimal 200 v blízkém odstínu Corada. Ideální podklad je sádrová stěrka.
<b>NÁŘADÍ</b>	hladítka, štětec
<b>BALENÍ</b>	1kg, 3kg, 5 kg
<b>USKLADNĚNÍ A DOPRAVA</b>	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
<b>EKOLOGIE</b>	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť

**POZNÁMKA**

Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.

Všechna data vycházela z provedených testů

v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.