

TECHNICKÝ LIST

ECO 12

POPIS	<p>Sametová barva, vyráběná nejnovější inovativní technologií, na bázi přírodních minerálů a pryskyřic v disperzi akrylových polymerů, ředitelná vodou. Vytváří jednotlivý povlak, na pohled měkký, umožňující dýchat, výjimečně odolný proti smývání. Kvalita výrobku zajišťuje maximální ochranu zdí a trvanlivou barvu.</p> <p>Po úplném vyschnutí a vytvrzení barva vytváří tvrdý, spojitý a trvanlivý povlak se zvýšenou odolností proti špíně a skvrnám. Použití Eco12 umožňuje snadné a rychlé osvěžování a renovaci vymalovaných místností bez nutnosti odstraňování pevných, předchozích vrstev barvy, má velice dobrou přilnavost na různé druhy podkladu. Speciálně vytvořené složení Eco12 satén, zajišťuje ochranu zdí proti trvalému zašpinění a snadnější omývání nečistot. Barva je určena na plochy v interiéru s možností použít ji i venku (doporučujeme ale používat Murisil F – profesionální barva určená speciálně do exteriéru).</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• barevná stálost• dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn• vysoká paropropustnost• omyvatelná• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list• donalé krytí
HUSTOTA	1,28-1,38 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Saténový lesk
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	<ul style="list-style-type: none">• 55,5 +/- 1% (váha)• 40,9 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	<ul style="list-style-type: none">• 9:5 (váha)• 3:5 (obj.)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jednotlivou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-15% s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.

SPOTŘEBA	1 / 14-16 m2 na vrstvu
PODKLAD	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.</p>
NÁŘADÍ	Nástřík, štětec, váleček
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezabývají se povinností vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>