

TECHNICKÝ LIST ECOQUA PLUS

POPIS	<p>Matná barva vytvářející trvanlivý, spojitý, paropropustný nátěr, odolný proti znečištění, s dobrou přilnavostí na podklady různého druhu. Může být nanášena na povrch zdí ve více vrstvách. Charakterizuje ji vysoká vydatnost, odolnost proti smývání a drhnutí a trvanlivost barvy na mnoho let. Po 21 dnech od natření povrch získává plnou odolnost</p> <p>Je určena na malování v interiéru. Barva s hustou konzistencí, která dovoluje získat strukturální efekty jako například: Halley, Makarón, Legniato nebo Mexiko. Díky ní jsme také schopni získat zajímavé efekty ve spojení s dekorativními barvami s nádechem zlata, stříbra nebo perleti. Bohatá barevnost a různorodost efektů, které získáváme, poskytuje neomezené možnosti designu jak pro architekty, návrháře interiéru tak i pro zhotovitele.</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• barevná stálost• dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn• vysoká paropropustnost• omyvatelná• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list• dononální krytí
HUSTOTA	1,6 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	<ul style="list-style-type: none">• 68 +/- 1% (váha)• 49 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	<ul style="list-style-type: none">• 5:1 (váha)• 2:1 (obj.)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jedolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-50 % s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	min.dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 15-20 m2 na vrstvu
PODKLAD	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.</p>
NÁŘADÍ	Nástřík, štětec, váleček
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezabývají se povinností vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházejí z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>