

TECHNICKÝ LIST ECORSON NANO

POPIS	Ekologická matná barva ředitelná vodou, na bázi polymerové pryskyřice, navíc schopná pohlcovat volný formaldehyd, často se uvolňující např. z nábytku, podlahových laků a barev, čalounění nábytku atd. Odolná proti smývání, s vysokými parametry krytí a vydatnosti. Barva obsahuje nano stříbro ve vodní disperzi na bázi výtažku z malin. ECORSON NANO je určena do interiéru. Stříbro je již celá staletí využíváno jako látka pro hubení bakterií a plísní. Nahrazuje tedy všeobecně ve vodních výrobcích používané biocidy. Barva splňuje požadavky V.O.C. Free, neobsahuje čpavek, formaldehyd, těžké kovy. Její použití s ohledem na vlastnosti, kterými se vyznačuje, umožňuje vytvořit správnou atmosféru komfortu a relaxace. Doporučujeme zejména pro všechny, kdo dbají o sebe i své okolí.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn • vysoká paropropustnost • omyvatelná • zabraňuje rozvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list • dononale krytí
HUSTOTA	1,47 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 63,2 +/- 1% (váha) • 43,0 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 3:1 (váha) • 1:1 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-15% s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.

SPOTŘEBA	1 / 12-14 m2 na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	Nástřík, štětec, váleček
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezabývají se povinností vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.