

TECHNICKÝ LIST EPOXON FONDO

POPIS	Dvousložková epoxidová barva, určená pro podkladní vrstvy na savé podklady pod barvy Epoxon nebo Epoxon Kvarc. Epoxon Fondo zlepšuje přilnavost náslené vrstvy
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• Odolný proti vodě, olejům• dobrá přilnavost k minerálním podkladům,• zvyšuje vydatnost a přilnavost následných vrstev.
HUSTOTA	Složka A: 1,31 (+/-0,05) kg/l Složka B: 1,03 (+/-0,05) kg/l
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat složky A+B až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +25°C a relativní vlhkostí nižší než 70%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.• spotřebovat do 1 h po namíchání
ŘEDĚNÍ	0-10 % s vodou
DOBA SCHNUTÍ	Po 20 h aplikovat další vrstvy
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	nebarvený
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1kg / 15 m ² na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none">• očištěný• suchý• zbavený všech nesoudržných částí
NÁŘADÍ	štětec, váleček
BALENÍ	Epoxon Fondo A-1kg, 3kg, 5kg Epoxon Fondo B-0,21kg, 0,63kg, 1,05kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 12 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť

POZNÁMKA

Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.

Všechna data vycházela z provedených testů

v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.