

TECHNICKÝ LIST EPOXON TRANSPARENT

POPIS	Dvousložkový transparentní lak, saténový, vytvořený pro ochranu a zabezpečení povrchů: betonových, dekorativních efektů, travertinu a vápenných omítek na zdech, podlahách vytvořených zejména v systému z dekorativní omítky Beton Marmo , používá se přímo na savý podklad ve 2-3 vrstvách. Dekorace pokryté lakem jsou zabezpečené proti trvalému znečištění, odolné vůči otěru díky obsahu porcelánu, zanechává saténový povlak.
VLASTNOSTI	• Odolný proti vodě, olejům, i některým chemikáliím, • plně omyvatelný povrch. • dva druhy Epoxon Transparent Gloss-lesklý • Epoxon Transparent Satin-saténový lesk
HUSTOTA	Složka A: 1,05 (+/-0,05) kg/l Složka B: 1,05 (+/-0,05) kg/l
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat všechny složky až získáme jednotnou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +25°C a relativní vlhkostí nižší než 70%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky. • spotřebovat do 1 h po namíchání
ŘEDĚNÍ	první vrstva : 0-10 % s vodou druhá vrstva: neředit
DOBA SCHNUTÍ	20 h. Plná odolnost po 7 dnech
POČET VRSTEV	Dvě až tři
ODSTÍNY	nebarvený
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1kg / 15 m ² na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí
NÁŘADÍ	štětec, váleček
BALENÍ	1kg, 3kg, 5kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.

EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezabývají se povinností vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.