

TECHNICKÝ LIST FORTUNA

POPIS	<p>Umožňuje vytvořit hedvábně matný nátěr a získat optimální výsledek na plochách bez světelných odrazů a beze stop válečku. Je dobrým řešením ve velkých prostorách, optimálně vyrovnává a sjednocuje celý povrch, kde může světlo zvýrazňovat drobné nerovnosti zdí i stropů. Je určena pro použití v interiéru, umožňuje zachovat krásnou, hladkou plochu.</p> <p>Použití barvy Fortuna umožňuje rychlou obnovu a rekonstrukci prostor bez nutnosti odstraňování předchozích, stabilních vrstev barvy, což dodatečně ovlivňuje snížení nákladů na rekonstrukci. Díky použití vhodného vzorce spojování surovin v bílé barvě nám dává možnost provádět místní opravy na plochách během procesu natírání. Fortuna je vodou ředitelná barva na bázi modifikované disperze PVA (polyvinylacetát) s dobrou odolností proti smývání a dobrými krycími vlastnostmi a vydatností.</p>
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• barevná stálost• dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn• vysoká paropropustnost• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,38 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	<ul style="list-style-type: none">• 52,2 +/- 1% (váha)• 35,2 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	<ul style="list-style-type: none">• 3:1 (váha)• 1:1 (obj.)
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-10 % s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	6-12 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	min.dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 12-14 m ² na vrstvu

PODKLAD	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.</p>
NÁŘADÍ	Nástřík, štětec, váleček
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>