

# TECHNICKÝ LIST JEANS VELATURA

<b>POPIS</b>	<p>Transparentní dekorativní barva pro provádění různých technik na akrylové omítce Muricon nebo na barvě, a také jiných výrobcích ECORSON. Směs z Jeans Velatura, nanosená na plochu vyvolává přirozené šmouhy, odření a stíny, podobné: našasené látce nebo ratanu, a použití v odstínech modré – odbarveným džínám.</p> <p>Obsahuje speciální suroviny min. vysoce kvalitní polymerovou disperzi, porcelánové kuličky, nejmodernější plnicí příměsi a pečlivě vytríděné mikrosférické příměsi, které způsobují, že se s její pomocí dají vytvářet neopakovatelné efekty např. tzv. začmouzení, zestárnutí povrchu atd. Vyznačuje se výjimečným vzhledem na podkladu, při nízkých investičních nákladech. Barva Jeans je odolná proti smývání, vyskytuje se v několika barvách: blue, grey, black, white, ve verzích: matové nebo perleťovo-matové – zde je konečný efekt rozhodně výraznější, silnější a kontrastnější.</p>
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• barevná stálost</li><li>• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty</li><li>• vysoká paropropustnost</li><li>• omyvatelná</li><li>• zabraňuje rozvoji mikroorganismů</li><li>• použití v interiéru</li><li>• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list</li></ul>
<b>APLIKACE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li></ul>
<b>ŘEDĚNÍ</b>	max.20% s vodou podle efektu
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	8 h. Plná odolnost po 28 dnech
<b>POČET VRSTEV</b>	Jedna až dvě
<b>ODSTÍNY</b>	Vzorník Jeans Velatura
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
<b>SPOTŘEBA</b>	1l / 10-12 m <sup>2</sup> na vrstvu podle efektu

<b>PODKLAD</b>	<p>Každý povrch musí být nejprve řádně připraven</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• očištěný</li> <li>• suchý</li> <li>• zbavený všech nesoudržných částí</li> </ul> <p>Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.</p>
<b>NÁŘADÍ</b>	hladítka, štětec, euromal
<b>BALENÍ</b>	1l, 3l, 5l
<b>USKLADNĚNÍ A DOPRAVA</b>	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
<b>EKOLOGIE</b>	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
<b>POZNÁMKA</b>	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>