

# TECHNICKÝ LIST LUMICCA ANTICA

<b>POPIS</b>	Je to transparentní barva kterou nanášíme v systémech ECORSON, na povrchy: hladké, strukturované, akrylové barvy, omítky. Díky příslušné technice nanášení vznikají na povrchu požadované přirozené šmouhy tzv. „tmavé skvrny“. Výrobek nanášíme euromalem, houbou, štětcem nebo rukavicí.
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• barevná stálost</li><li>• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty</li><li>• vysoká paropropustnost</li><li>• omyvatelná</li><li>• zabraňuje rozvoji mikroorganismů</li><li>• použití v interiéru</li><li>• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list</li></ul>
<b>HUSTOTA</b>	1,15 ( +/-0,05 ) kg/l
<b>APLIKACE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li></ul>
<b>ŘEDĚNÍ</b>	10-15% s vodou Ředění závisí na zvoleném efektu.
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	2-3 h. Plná odolnost po 28 dnech
<b>POČET VRSTEV</b>	Jedna
<b>ODSTÍNY</b>	Vzorník Ecorson AP Vzorník Lumicca Antica
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
<b>SPOTŘEBA</b>	1 l / 25 m2 na vrstvu
<b>PODKLAD</b>	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none"><li>• očištěný</li><li>• suchý</li><li>• zbavený všech nesoudržných částí</li></ul> Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Lumicca Antica se aplikuje na základ vymalovaný podkladní barvou v blízkém odstínu jako Lumicca Antica. Ideální podklad je sádrová stěrka.
<b>NÁŘADÍ</b>	hladítka, štětec, váleček, euromal, mořská houba

<b>BALENÍ</b>	1kg, 3kg,5 kg
<b>USKLADNĚNÍ A DOPRAVA</b>	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.
<b>EKOLOGIE</b>	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
<b>POZNÁMKA</b>	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>