

TECHNICKÝ LIST

LUMICCA BROCCATO

POPIS	Dekoratívni barva vyskytující se ve variantách: perleťová (lumicca pearl), zlatá s perleťovým leskem (lumicca gold), interferenční multibarvy s perleťovým leskem (lumicca M01 – zlatá, M02 – modrá, M03 – červená, M04 – zelená), broccato s perleťovým leskem (s jemným leskem brokátové perleti).
VLASTNOSTI	<ul style="list-style-type: none">• barevná stálost• možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty• vysoká paropropustnost• omyvatelná• zabraňuje rozvoji mikroorganismů• použití v interiéru• před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,05 (+/-0,05) kg/l
APLIKACE	<ul style="list-style-type: none">• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci,• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkosti nižší než 80%,• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	10-40% s vodou Ředění závisí na zvoleném efektu.
DOBA SCHNUTÍ	12 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník Lumicca Pearl/Anticca
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 l / 6-20 m2 na vrstvu podle zvoleného efektu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none">• očištěný• suchý• zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Lumicca Base se aplikuje na základ vymalovaný podkladní barvou v blízkém odstínu jako Lumicca Base. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	štetec, váleček, euromal, mořská houba

BALENÍ	1l, 3l,5l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházejí z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>