

TECHNICKÝ LIST LUMICENTA PLUS

POPIS	Velice jemná perleťová barva nejnovější generace, vyzařující svěžest. Byla vytvořena na bázi akrylových pryskyřic, je ředitelná vodou, určená pro nátěry v interiéru. Tato dekorace se výborně hodí do každého interiéru, dodává lesk a elegantní styl. Její výjimečnost, (jako dekorativní barvy) spočívá v tom, že vypadá jako normální barva, až teprve při správném úhlu dopadajícího světla se začíná na vybraných místech perleťově třpytit a ukazovat svoji neopakovatelnost. Lumicenta v sobě spojuje mnoho vlastností hledaných a požadovaných investory např.: jednolitý, velurově-sametový, a současně perleťový vzhled a současně měkkost na dotyk. Výrobek je cenově přístupný, snadno se nanáší, může se nanášet válečkem, zaručuje zachování difuzivity natřené plochy. Dovoluje vytvářet jemnou a elegantní atmosféru, dodává útulnost změkčováním vzhledu místností. Po otevření balení mohou být na povrchu výrobku vidět plovoucí kovové příměsi. Je to přirozená a správná vlastnost této dekorativní barvy. S ohledem na efekt, který vytváří, se Lumicenta (PLUS i SATINATO) vyznačuje velkou lepivostí. Proto po promíchání balení ve stroji na vnitřní straně víka zůstává barva, kterou je nutné mechanicky odstranit. Doporučujeme také přepravovat/přenášet balení s tímto výrobkem ve svislé poloze, abychom zabránili zasychání zbytků na vnitřní straně víka.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • možnost vytvářet individuální a jedinečné projekty • vysoká paropropustnost • omyvatelná • zabraňuje rozvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list
HUSTOTA	1,36-1,43 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 56,4 +/- 1% (váha) • 39,0 +/- 1% (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 1:1 (váha) • 7:2 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.10-15% s vodou
DOBA SCHNUTÍ	24 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	Jedna až dvě

ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP Vzorník Lumicenta Plus
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 12-14 m ² na vrstvu
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	hladítko, štětec, váleček, euromal
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezavazují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházejí z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.