

# TECHNICKÝ LIST

## MFA PLUS

<b>POPIS</b>	Neobvykle účinný, vyrobený novou technologií, s velmi hlubokou penetrací, interiérový a exteriérový základový nátěr zesilující a stabilizující podklad. Založený na jemnozrnné, akrylové vodní disperzi. Tento vzorec umožňuje příslušnou penetraci struktury omítky až do 10mm. Toto působení má za účel posílení starých ploch zdí. MFA Plus také chrání před vlhkem, zvyšuje přilnavost dalších výrobků používaných na podklady, zaručuje dobrou přilnavost a zlepšuje jejich vydatnost.
<b>VLASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kompatibilní se všemi druhy vodních exteriérových a interiérových nátěrů zvyšuje přilnavost dalších výrobků na povrch,</li><li>• představuje cenný podklad pro nátěry, omítky, beton, sádkartonové panely ,</li><li>• proniká hluboko do podkladu – až do hloubky 10mm,</li><li>• zesiluje podklad, zlepšuje vydatnost výrobků,</li><li>• vyrovnává savost minerálních podkladů,</li><li>• exteriérový-interiérový,</li><li>• chrání před vlhkem.</li><li>•</li></ul>
<b>APLIKACE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat až získáme jedolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li></ul>
<b>ŘEDĚNÍ</b>	Pod barvy 1:4 s vodou Pod omítky 1:3 s vodou
<b>DOBA SCHNUTÍ</b>	7-8 Hodin
<b>POČET VRSTEV</b>	Jedna vrstva
<b>ODSTÍNY</b>	Bezbarvý
<b>ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ</b>	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
<b>SPOTŘEBA</b>	Při ředění 1:3 30-40 m <sup>2</sup> /L Při ředění 1:4 40m <sup>2</sup> /L
<b>PODKLAD</b>	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none"><li>• očištěný</li><li>• suchý</li><li>• zbavený všech nesoudržných částí</li></ul> <p>Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádkové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení.</p>
<b>NÁŘADÍ</b>	Štětce, váleček, nástřík

<b>BALENÍ</b>	1L , 5L , 20L
<b>USKLADNĚNÍ A DOPRAVA</b>	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby, v původním obalu.
<b>EKOLOGIE</b>	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
<b>POZNÁMKA</b>	<p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházejí z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p>