

# TECHNICKÝ LIST

## PRIMER EPOXY

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>POPIS</b>                    | Epoxidový základní nátěr s přidavkem skleněných výplní, kterým mají být potaženy produkty na bázi pryskyřice (např. Metalfin E, Oxidecor Epoxy). Poskytuje stabilní základ a zvyšuje přilnavost následných vrstev. Můžete použít na sádkarton, na cemento-sádrových omítek a desek.   |
| <b>VLASTNOSTI</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Má velmi dobrou přilnavost na různé druhy podkladu,</li><li>• zvyšuje přilnavost a zesiluje podklad.</li></ul>  |
| <b>HUSTOTA</b>                  | Složka A:1,35 ( +/-0,05 ) kg/l<br>Složka B:1,05 ( +/-0,05 ) kg/l  |
| <b>APLIKACE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• před použitím důkladně promíchat až získáme jedolitou konzistenci,</li><li>• aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +25°C a relativní vlhkostí nižší než 70%,</li><li>• Během aplikace i po ní místnost provětrejte,</li><li>• pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.</li><li>• spotřebovat do 1 h po namíchání</li></ul>                         |
| <b>ŘEDĚNÍ</b>                   | max.0-10 % s vodou  |
| <b>DOBA<br/>SCHNUTÍ</b>         | 20 h.<br>Plná odolnost po 7 dnech   |
| <b>POČET<br/>VRSTEV</b>         | Jedna   |
| <b>ODSTÍNY</b>                  | Vzorník Ecorson AP  |
| <b>ČIŠTĚNÍ<br/>NÁŘADÍ</b>       | Po dokončení prací nářadí umýt vodou.   |
| <b>SPOTŘEBA</b>                 | 1kg / 5-6 m2 na vrstvu  |
| <b>PODKLAD</b>                  | Každý povrch musí být nejprve řádně připraven <ul style="list-style-type: none"><li>• očištěný</li><li>• suchý</li><li>• zbavený všech nesoudržných částí</li></ul> Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus.<br>Čerstvé vápenocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.<br>Ideální podklad je sádrová stěrka. |
| <b>NÁŘADÍ</b>                   | štětec,váleček  |
| <b>BALENÍ</b>                   | 1kg,3kg,5kg   |
| <b>USKLADNĚNÍ<br/>A DOPRAVA</b> | Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby,v původním obalu.   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>EKOLOGIE</b> | Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť   |
| <b>POZNÁMKA</b> | <p>Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ.</p> <p>Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.</p> |