

TECHNICKÝ LIST TIFMAL

POPIS	Základová barva pro použití v interiéru, vyrobená na bázi jemné akrylové disperze, díky čemuž hluboce penetruje podklad a vytváří speciální film na povrchu. Složení výrobku usnadňuje nanášení dalších vrstev povrchových barev. Může být využita jako základová nebo povrchová barva na zdi, nevyžadující vysoké parametry odolnosti. Tifmal zaručuje dobré krytí pórovitých povrchů, jednotné absorpční vlastnosti, zlepšení přilnavosti dalších vrstev, barevné vyrovnání podkladu. Doporučujeme jako základový nátěr pro silně nasycené barvy, označené v programu ecorson-color: #. Tifmal se skvěle osvědčuje na všech velkoplošných objektech, umožňuje snížit spotřebu barev a zkrátit dobu cyklu natírání.
VLASTNOSTI	• barevná stálost • dlouhotrvající efekt sněhobílých stěn • vysoká paropropustnost • omyvatelná • zabraňuje rozvoji mikroorganismů • použití v interiéru • před aplikací si důkladně přečtěte aplikační list • donalé krytí
HUSTOTA	1,58 (+/-0,05) kg/l
POVRCH	Hluboký mat
OBSAH PEVÝCH ČÁSTIC	• 61,9 +/- 1 % (váha) • 40,2 +/- 1 % (obj.)
PIGMENT/ POJIVO	• 12:1 (váha) • 9:2 (obj.)
APLIKACE	• před použitím důkladně promíchat až získáme jednotnou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • Během aplikace i po ní místnost provětrejte, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	max.0-10 % s vodou v závislosti od odstínů
DOBA SCHNUTÍ	4-6 h. Plná odolnost po 28 dnech
POČET VRSTEV	min.dvě
ODSTÍNY	Vzorník Ecorson AP
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	1 / 10-12 m2 na vrstvu

PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být natřen systémovou penetrací v závislosti na stavu podkladu použijeme MFA Classic nebo MFA plus. Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech. Suchá omítka ihned po přebroušení. Ideální podklad je sádrová stěrka.
NÁŘADÍ	Nástřík, štětec, váleček
BALENÍ	1l, 3l, 5l, 14l
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy. Převážní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C. Skladovatelnost hmoty je 9 měsíců od data výroby, v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo, chrom, rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.